

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | METOD | BİRİM | DEĞER ARALIĞI |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RENK | - | - | SARI |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | ASTM D4894 | g/cm ³ | 2,07 +/- 0,02 |
| GERİLME DİRENCİ | ASTM D4894 | MPa | Min. 24 |
| UZAMA | ASTM D4894 | % | Min. 250 |
| SERTLİK | ISO 868 | Shore D | ≥ D/1:55 |
| BASINÇ DAYANIMI %1 Deformasyonda | - | Kg/cm ² | Min 70 |
| YÜK ALTINDA DEFORMASYON (140 Kg/cm ² 24Saatte 23°C'de) | ASTM D621 | % | Min. 7,00 |
| KALICI DEFORMASYON (23°C'de 24Saat Beklemeden Sonra) | ASTM D621 | % | Min. 3,50 |
| STATİK SÜRTÜNME KATSAYISI | ASTM D1894 | - | Min 0,08 |
| DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI | ASTM D1894 | - | Min. 0,14 |
| ISI İLETKENLİĞİ | ASTM C 177 | W/m·K | Min. 0,30 |
| DİELEKTRİK SABİTİ | ASTM D150 | / | Min. 2,0 |
| DİELEKTRİK DİRENCİ | ASTM D149 | KV/mm | Min. 25 |
| YANICILIK | UL 94 | - | V-0 |
| HAVA DİRENCİ VE YAŞLANMA | - | - | +20 yıl |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | - | C° | -200/+260 |

Sorumluluk Reddi: Yukarıda sunulan bilgiler, hammadde tedarikçilerimizden aldığımız bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler tedarikçilerimizin laboratuvar şartları ve test numuneleri baz alınarak elde edilmiştir. Sizin kullanımınızda bir rehber olması açısından verilmiş olup sizin gözetim ve sorumluluğunuzdadır. Proses değerlerinin olumlu sonuç vermesi konusunda garanti veremeyeceğimiz gibi, sorumluluk da alamayız. Bu sertifika bilgisayar çıktısı olup imza gerektirmemektedir.

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|
| HAZIRLAYAN | KALİTE VE SİSTEM MÜDÜRÜ | ONAYLAYAN | GENEL MÜDÜR |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|

MEVCUT ÖZELLİKLER

- *Yüksek sıcaklık dayanımı
- *Üstün kimyasal tepkisizlik
- *Geniş çalışma sıcaklık aralığı
- *Geliştirilmiş aşınma direnci
- *Düşük sürtünme katsayısı
- *Minimum nem emilimi
- *Yüksek alev direnci
- *Yapışmaz ve ekstra kaygan yüzey

DEPOLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

Uzun süreler boyunca uygun olmayan şartlarda bekletilen ürünlerde fiziksel veya kimyasal bazı değişimler gözlemlenebilir. Bu değişiklikler bir veya birkaç faktörün kombinasyonu sonucunda oluşabilir. Aşağıda belirtilen gerekli depolama ve saklama koşulları oluşturulduğunda malzemelerin raf ömürleri +20 yıl süreyle korunabilmekte ve mekanik özelliklerinden kayıp vermemektedir.

Sıcaklık

Depolama sıcaklığı +5 ile +25 C° arasında olmalıdır. Isıtıcı, radyatör, sıcak su hatları ve güneş ışığı gibi ısı kaynakları ile doğrudan temasta bulundurulmamalıdır. Düşük sıcaklıklar malzemenin esnekliğini azaltabilmektedir. Mekanik işlem öncesinde ortam ve ürün sıcaklığının 20 C° üzerine getirilmesi ve 24-72 saat arasında bekletilmesi tavsiye edilmektedir.

Işık

Güçlü güneş ışığı ile ultraviyole içerikli güçlü yapay ışık kaynaklarından korunmalıdır. Kırmızı ya da turuncu tonlarında ışıklar ile aydınlatma sağlanması önerilmektedir.

Deformasyon

Malzemeler gerilme, zorlanma veya sıkışma gibi etkenler altında fiziksel deformasyona uğrayabilmektedir. Bu sebeple üzerlerinde bir yük olmadan, rahat ve orijinal formları bozulmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Nem

Depolama ortamındaki bağıl nem değerinin %60 ve altında olması tavsiye edilmek ile birlikte çok kuru veya çok rutubetli ortamlardan kaçınılmalıdır. Depo şartlarında yoğunlaşma gerçekleşmemelidir.

Oksijen ve Ozon

Oksijen ve ozon, malzemeye nüfuz ettiğinde tahrip edici ve malzeme yapısını bozan oksitleyiciler olabildiğinden, depoda yüksek voltajlı elektrik donatımları, elektrik motorları gibi radyasyon üreten cihazlar bulundurulmamalıdır. Oksijenin yol açabileceği tahribattan korunması için hava geçirmeyen malzeme ile paketlenmelidir.

Metallerle Temas

Manganez, demir, bakır ve alaşımları, pirinç ve bileşenleri ile doğrudan temas sonucunda tahribata uğrayabilmektedir. Direkt temas halinde olmaması önerilmektedir.

Sorumluluk Reddi: Yukarıda sunulan bilgiler, hammadde tedarikçilerimizden aldığımız bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler tedarikçilerimizin laboratuvar şartları ve test numuneleri baz alınarak elde edilmiştir. Sizin kullanımınızda bir rehber olması açısından verilmiş olup sizin gözetim ve sorumluluğunuzdadır. Proses değerlerinin olumlu sonuç vermesi konusunda garanti veremeyeceğimiz gibi, sorumluluk da alamayız. Bu sertifika bilgisayar çıktısı olup imza gerektirmemektedir.